

ESMALTE SINTÉTICO METÁLICO

DESCRIÇÃO

Produto que confere alto brilho e ótima proteção as superfícies pintadas. Proporciona um belíssimo acabamento realçando o aspecto metalizado.

CARACTERÍSTICAS

- Alta Cobertura;
- Uso interno e externo;
- Resistência às intempéries;
- Secagem rápida;
- Fácil aplicação.

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, solventes, pigmentos metálicos e aditivos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	0,95 – 0,98	g/cm³
VISCOSIDADE	50 – 55	KU

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Alumínio e galvanizado	Lixe e remova todo o pó da superfície. Aplique uma demão de fundo galvanizado Blascor.
Metais ferrosos novos, pintados ou com ferrugem	Lixe e garanta eliminação completa de partes soltas e de todos os pontos de ferrugem. Remova todo o pó e aplique Fundo Zarcão Blascor.
Repintura	Eliminar toda parte solta e brilho, raspando ou lixando e remova todo o pó da superfície. Aplique 2 demãos de Multifundo Blascor.
Superfícies com mancha de gordura, mofo e metais oxidados	Fazer o tratamento adequado para cada caso, com raspagem ou lavagem com solução de água sanitária, enxaguar bem e deixar secar

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

Rolo de lã / Pincel	10 a 15%	Aguarrás Blascor
Pistola	20 a 30%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

RENDIMENTO ACABADO



900 ml - 10 a 12 m² por demão

3,6 L - 40 a 50 m² por demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml
- 3,6 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel



Pistola:

Pressão

30 a 40 lb/pol²

Bocal

1,4 mm

SUGESTÕES

Evitar pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	4 a 6 horas
Entre demãos	8 a 12 horas
Cura Total	24 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	03/07/2024	Data:	22/05/2025	Data:	04/07/2025