

ACRÍLICO PREMIUM SEMI BRILHO

Descrição

Tinta à base de água de ótimo desempenho, adequada para ambientes internos e externos. Produto de fácil aplicação que serve de acabamento final. Oferece um acabamento perfeito, com ótima cobertura e durabilidade.

Características

Acabamento Semi Brilho	Alta resistência à intempéries
Lavabilidade	Sem odor depois de 3 horas
Acabamento fino	Resistência à abrasão

Composição

Emulsão acrílica, pigmentos, tensoativos, água, espessantes e microbicidas não metálicos.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	1,15 - 1,25	g/cm ³
Viscosidade	85 - 95	KU
pH	9,30 - 10,0	

Preparação da superfície

Aguarde a cura total do gesso 28 a 30 dias. Lixe com lixa 80 e remova o excesso de poeira. Aplicar Fundo Preparador ou Selador Blascor. Esperar a secagem do produto aplicado, conforme sua indicação. Aplicar Massa Corrida Interior ou Massa Acrílica Exterior Blascor. Lixe com lixa 180 a 220 para terminar, remova o excesso de pó de lixa. Aplicar Selador Acrílico Blascor, esperar sua secagem e, em seguida, aplicar Acrílico Premium Semi Brilho Blascor.

Diluição

Demão	Valor	Unidade
1º demão	10 a 20%	Água potável
Demais demão	10 a 20%	Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

Aplicação

Quantidade de demãos	2 a 3 demãos
----------------------	--------------

Rendimento teórico

Embalagens (m² acabados)

	18L	3,6L	0,9L
Branco	115	20	5
Cores			



Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.

Tempo de secagem



Ao toque	2 horas
Intervalo entre demãos	4 horas
Total	24 horas

A secagem pode variar de acordo com fatores climáticos, como temperatura ou aplicações internas e externas.



Ferramentas de aplicação



Rolo de lã



Pincel para pequenos retoques

Sugestões

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Embalagens Disponíveis

3,6 L

18 L

Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por	Miguel Caputo	Revisado por	Tainê Hansen	Aprovado por	Marjhorie Deon
Data	06/09/2021	Data	17/07/2023	Data	17/07/2023