

## ACRÍLICO PROFISSIONAL

## Descrição

Esta tinta à base de água é indicada para pintura interna de paredes e tetos em geral, tais como: gesso, fibrocimento, Massa Corrida e Acrílica Blascor, Textura Blascor e concreto. Ela pode ser usada como uma terminação ou como um fundo de outra tinta.

## Características

Acabamento fosco	Bom rendimento
Excelente acabamento	Secagem rápida
Baixa tendência a respingos	Sem odor depois de 3 horas

## Composição

Emulsão acrílica, pigmentos, água, surfactantes, espessantes e microbiocidas não metálicos.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	1,25 – 1,30	g/cm3
Viscosidade	95 – 105	KU
pH	8,50 - 9,80	

## Preparação da superfície

Aguarde a cura total do reboco, limpe a superfície e remova o excesso de poeira, ou agentes (bolor, umidade, graxa, óleos) que possam afetar a aplicação e finalidade do produto, em seguida aplique Selador Acrílico Blascor, corrija as imperfeições se necessário com Massa Acrílica Blascor (exterior) ou Massa Corrida Blascor (interior). Aplicar Fundo Preparador de Parede Blascor, uma vez que o substrato esteja devidamente acondicionado, então, aplicar Látex Acrílico Interno Blascor.

## Diluição

10 a 20%	Água potável
----------	--------------

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

## Aplicação

Quantidade de demãos	2 ou 3 demãos
----------------------	---------------

## Rendimento teórico

14 m² acabado/3,6L - 70 m² acabado/18L.

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.

## Tempo de secagem



Ao toque	1 hora
Intervalo entre demãos	4 horas
Total	24 horas

A secagem pode variar de acordo com fatores climáticos, como temperatura ou aplicações internas e externas.



## Ferramentas de aplicação



Rolo de lã de pelo baixo



Pincel para pequenos

detalhes

## Sugestões

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

## Validade



2 anos após a fabricação do produto.

## Equipamento de proteção (EPI)



## Embalagens Disponíveis

3,6 L	18 L
-------	------

## Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

[www.blascor.com.br](http://www.blascor.com.br)

Elaborado por

Miguel Caputo

Revisado por

Tainê Hansen

Aprovado por

Marjhorie Deon