

## ACRÍLICO STANDARD

### Descrição

A tinta à base de água é indicada para pintura externa e interna de paredes em geral, tais como: gesso, fibrocimento, Massa Corrida e Acrílica Blascor, Textura Blascor e concreto. Possui fácil aplicação, boa cobertura, poucos respingos e excelente espalhamento.

### Características

Acabamento fosco	Bom rendimento
Excelente acabamento	Sem odor depois de 3 horas
Resistência às intempéries	

### Composição

Emulsão acrílica, água, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos específicos e glicóis.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade (Branco)	1,40 – 1,45	g/cm <sup>3</sup>
Densidade (Coloridos)	1,30 – 1,35	g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade	100 – 105	KU
pH	9,00 – 9,80	

### Preparação da superfície

Aguarde a cura total do reboco, limpe a superfície e remova o excesso de poeira ou agentes (bolor, umidade, graxa, óleos) que possam afetar a aplicação e finalidade do produto. Corrija imperfeições se necessário, com Massa Acrílica Blascor (externa) ou Massa Corrida Blascor (interior). Aplicar Fundo Preparador para Paredes Blascor, uma vez o substrato devidamente acondicionado, e então, aplicar Acrílico Standard Blascor.

### Diluição

10 a 20%	Água potável
----------	--------------

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

### Aplicação

Quantidade de demãos	2 ou 3 demãos
----------------------	---------------

**Observação:** A quantidade de demãos necessárias varia de acordo com a necessidade da aplicação.

### Rendimento teórico

Acabamento	Especificação	Embalagens (m <sup>2</sup> acabados)	
		18L	3,6L
Fosco	Branco	até 100	até 20
	Cores	até 90	até 18
Semi brilho	Branco	até 80	até 16
	Cores	até 70	até 14



**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.



### Tempo de secagem

	Ao toque	2 horas
	Intervalo entre demãos	4 horas
	Total	24 horas

A secagem pode variar de acordo com fatores climáticos, como temperatura ou aplicações internas e externas.

### Ferramentas de aplicação



Rolo de lã



Pincel para pequenos retoques

### Sugestões

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

### Validade



2 anos após a fabricação do produto.

### Equipamento de proteção (EPI)



### Embalagens Disponíveis

3,6 L

18 L

### Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

[www.blascor.com.br](http://www.blascor.com.br)

<b>Elaborado por</b>	Miguel Caputo	<b>Revisado por</b>	Tainê Hansen	<b>Aprovado por</b>	Marjhorie Deon
<b>Data</b>	08/10/2021	<b>Data</b>	19/07/2023	<b>Data</b>	19/07/2023