

BATE PEDRA



Descrição

Indicado para a proteção das partes inferiores de veículos (chassis, para-lamas e saias dianteiras e traseiras) bem como para uso industrial. É um sistema resistente a lascamento de pedras, anticorrosivo, minimiza o ruído do veículo quando aplicado em peças internas de portas, laterais, capô do motor, porta-malas e piso.

Características

Sistema resistente a batidas de pedra;	Cores: Branco e Preto
Ação protetora de autopeças;	Minimiza o ruído nas partes internas do veículo;
Boa ação contra a umidade;	Base água;

Composição

Resina acrílica, água, pigmentos, hidrocarbonetos, cargas e aditivos.

Preparação da superfície

Lixe e limpe as superfícies com a Solução Desengraxante Blascor, removendo vestígios de poeira, graxa, ferrugem e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

Diluição

20 a 30%

Água

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

Aplicação

2 a 3 demãos com intervalo de 5 a 10 minutos entre cada uma.

Pressão de ar de 40 a 50 lb/pol2

Rendimento teórico

5 até 7 m²/L por demão utilizando pistola.



Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.

Tempo de secagem



Ao toque

30 min.

Manuseio

1 hora

Total

12 horas

A secagem pode variar de acordo com fatores climáticos, como temperatura ou aplicações internas e externas.

Ferramentas de aplicação



Pistola exclusiva para aplicar o Bate Pedra Blascor.

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Marjhorie Deon	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	21/12/2021	Data:	31/03/2022	Data:	31/03/2022

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui, 2499 - Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr
(41) 3676-0631

www.blascor.com.br

