

BLASCORTECH TRADICIONAL

Descrição

Produto impermeabilizante à base de resina acrílica elástica, deixando na estrutura uma manta permanentemente elástica, resistente às intempéries e de alta durabilidade, formando um filme para posterior acabamento. É indicado para impermeabilização de áreas não sujeitas ao tráfego de veículos e pedestres como azulejos, paredes, superfícies inclinadas, concreto e coberturas de concreto.

Características

Base água;	Ótima cobertura;
Acabamento fosco;	Reduz a temperatura interna do imóvel;
Uso interno e externo;	Elasticidade de até 400%

Composição

Resina acrílica, pigmento inorgânico, carga, água, dispersantes, conservantes e aditivos.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	1,16 – 1,20	g/cm ³
pH	9,00 – 9,80	

Preparação da superfície

Na parede: Aguarde a cura total do gesso, limpe a superfície e remova o excesso de poeira ou agentes (mofo, umidade, graxa, óleos) que possam afetar a aplicação e finalidade do produto, aplique um Fundo Preparador para Paredes, corrija as imperfeições se necessário com Massa Acrílica Blascor (exterior) ou Massa Corrida Blascor (interior). Então, aplicar Blascortech Tradicional.

Na laje: Nivele a laje com argamassa de cimento e areia 1:3, com um corte mínimo de 1% em direção aos condutores de água da chuva e arredondando os cantos, aguarde a cura total, aplique Blascortech Tradicional.

Diluição

1º demão	30 a 40%	Água potável
Demais demãos	10%	Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

Aplicação

Quantidade de demãos 5 a 6 demãos

Rendimento teórico

Paredes e geral: até 10 m²/L por demão.

Lajes: até 30 m²/L por demão.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.



Tempo de secagem

	Ao toque	30 min.
	Intervalo entre demãos	4 horas
	Total	7 dias

A superfície pode ser lavada após 30 dias, tempo necessário para a cura do produto.

Ferramentas de aplicação



Rolo de lã



Escova



Pincel

Sugestões

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por :	Tainê Hansen	Aprovado por :	Marjhorie Deon
Data:	11/11/2021	Data:	28/02/2022	Data:	28/02/2022