

BLASCORTOP

Descrição

Revestimento impermeabilizante, bicomponente (A+B), semiflexível, à base de cimentos especiais, aditivos, minerais e resina acrílica. Blascortop Blascor é indicado para impermeabilização de pisos, paredes de áreas frias (banheiros e cozinhas), caixas d'água, tanques, poços de elevadores, cortinas, revestimentos, muros de contenção, pisos em contato com o solo, aumento da umidade nas paredes internas e externas., estruturas sujeitas à infiltração do lençol freático, piscinas entre outros.

Características

Excelentes características impermeáveis;
Ótima adesão;
Resistência mecânica excepcional;

Composição



Componente A (pó): Cimentos especiais, aditivos, impermeabilizantes, plastificantes e aditivos minerais.

Componente B (líquido): Polímeros acrílicos emulsificados.

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, sem partes soltas ou desagradáveis, sem nata de cimento, óleos, desmoldantes, pontas de ferro, exigências de madeira, etc. Se necessário, recomenda-se lavar a estrutura com escova de aço e água em alta pressão, efetuar a reparação das imperfeições do concreto com argamassa de cimento e areia média na proporção de 1:3 por volume, aguardar no mínimo 24 horas.

Rendimento teórico



Umidade do solo ou infiltração de água

2 m²/kg por demão

Pressão hidrostática positiva ou negativa

4 a 5 m²/kg em 3 ou 4 demãos

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Vida Útil da Mistura a 25°C

Não deve exceder os 40 minutos.



Tempo de secagem



Ao toque

4 horas

Teste de vazamento

7 dias

Preparação do Material



Proporção por peso (tinta)

3 partes Componente A

1 parte Componente B



Para revestimento

3,5 partes Componente A

1 parte Componente B



Sugestões

Adicione o Componente B (líquido) ao Componente A (pó) aos poucos, misture mecanicamente por 3 a 5 minutos até homogeneizar.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	16/11/2021	Data:	28/02/2022	Data:	28/02/2022

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui, 2499 - Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr
(41) 3676-0631

www.blascor.com.br

