

ESMALTE EPÓXI



Descrição

Produto bicomponente que oferece alta resistência à umidade, abrasão e ataque de produtos químicos nas superfícies aplicadas. Indicado para proteção de metais como: ferro, aço galvanizado e alumínio, mas pode ser utilizado em outros substratos como alvenaria, azulejos, pisos e madeiras. Uso interno. Opção de cor Branco e cinza Munsell N 6,5.

Características

Alta resistência à água, abrasão e ataque químico; Uso interno;
 Aplicável em diversas superfícies; Limpeza fácil;
 Uso em residências, laboratórios, hospitais e indústrias.

Composição

Resina epóxi, solventes aromáticos, cargas minerais, pigmentos e aditivos.

Propriedade	Valor	Unidade
Viscosidade	75-85	KU
Densidade	1,3	g/cm3
Camada Seca	90	mm
Sólido em peso	80	%
Sólido por Volume	69	%


Preparação da Superfície

Aplicar o produto sobre superfícies à base de Primer Epóxi Blascor, lixar e desengordurar a área com Solução Desengraxante Blascor. Se houver falhas na superfície, corrija com o produto adequado.

Diluição

Diluição	Thinner 10.000 Blascor
% de Diluição	Pincel ou Rolo: até 10% Pistola: 15 - 20%

Diluição com Catalisador



4 partes de Esmalte Epóxi Blascor
 1 parte de Catalisador Epóxi Blascor

Rendimento Teórico



3,6L = 30 – 35 m²/L por demão.

Observação: O desempenho varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

Tempo de Secagem



Sem poeira	2 horas
Manuseio	8 horas
Temperatura Ambiente 25°C	7 dias
Estufa a 60°C	30 minutos
Total	7 dias

Aplicação

2 ou 3 demãos

Vida Útil (25°C)

90 minutos

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Ferramentas de aplicação

Pistola
 Bocal da Pistola:
 1,77 mm



Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Eduarda Camenar	Revisado por:	Marjhorie Deon	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	31/05/2023	Data:	13/07/2023	Data:	13/07/2023