

ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA

Descrição

É um produto à base de água de excelente qualidade. Possui alta resistência a intempéries, fácil aplicação e limpeza, excelente espalhamento, aderência e cobertura, excelente acabamento e desempenho. Indicado para superfícies de alvenaria, metal e madeira.

Características

Alto brilho
 Uso interno e externo

Secagem rápida
 Resistência contra umidade

Composição

Resina acrílica, água, coalescentes, aditivos, microbicidas não metálicos e pigmentos.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	1,10 – 1,20	g/cm ³
Viscosidade	95 – 100	KU
pH	9,30 - 10,0	

Preparação da superfície

Em metais: aplicar uma demão de Primer Universal Blascor ou Primer antióxido Blascor. **Em madeira:** se apresentar alguma imperfeição, corrigir com produto apropriado, lixar para retirar o excesso de pó, se a madeira for resina aplicar Fundo Fosco a Óleo Blascor. **Em paredes:** aguardar cura total do gesso 28 a 30 dias. Lixe com lixa 80 e retire o excesso de pó. Aplicar Fundo Preparador Blascor. Aguarde que o produto aplicado seque, conforme sua indicação. Aplicar Massa Acrílica Interior Blascor ou Massa Acrílica Exterior Blascor. Lixe com lixa 180 a 220 para finalizar, remova o excesso de pó de lixa. Aplique o Selador Acrílico, espere secar e depois aplique o Esmalte Base Água Blascor.

Diluição

Rolo de lã / Pincel	10 a 20%	Água potável
Pistola	20%	Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

Aplicação

Quantidade de demãos 2 ou 3 demãos

Rendimento teórico

900 mL	3,6 L	18 L
3,5 m ² acabados	14 m ² acabados	70 m ² acabados



Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.

Embalagens disponíveis

900 mL, 3,6 L e 18 L

Elaborado por	Miguel Caputo	Revisado por	Marjhorie Deon	Aprovado por	Marjhorie Deon
Data	27/03/23	Data	29/05/23	Data	29/05/23



Tempo de secagem



Ao toque	30 min
Intervalo entre demãos	4 horas
Total	24 horas

A secagem pode variar de acordo com fatores climáticos, como temperatura ou aplicações internas e externas.

Ferramentas de aplicação



Rolo de lã



Pincel



Pistola

Pressão

30 a 40 lb/pol²
 Bocal: 1,4 mm

Sugestões

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Embalagens Disponíveis

3,6 L

18 L

Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br