

ESMALTE SR



Descrição

Produto com excelente desempenho, alta resistência a intempéries, ataques químicos com ótima retenção de cores e brilho, exceto para polimento. É indicado para repintura geral ou parcial de veículos e peças metálicas. Respeitando os procedimentos indicados para cada superfície. Em metais ferrosos, pode ser aplicado diretamente.

Características

- Boa resistência às intempéries;
- Bom nivelamento;
- Secagem rápida;
- Fácil Aplicação;
- Resistência ao desbotamento
- Catálise opcional;

Composição

Resina alquídica, pigmentos, solventes e aditivos.

Propriedade	Valor	Unidade
Viscosidade	70 - 75	KU
Densidade	0,96 - 0,98	g/cm3
Camada Seca	55 - 60	mm
Sólido em peso	55	%
Sólido por Volume	42 - 44	%


Preparação da Superfície

Lixe a superfície com a lixa apropriada. Após o lixamento, finalizar a limpeza com a Solução Desengordurante Blascor.

Diluição sem Catalisador

Diluição	20% Thinner 020
% Diluição	Pincel ou rolo: 10%
	Pistola: 20%

Diluição com Catalisador



Diluição: 20% Thinner 020 ou 040

6 partes de Esmalte SR Blascor

1 parte de Catalisador Esmalte Sintético

Rendimento Teórico



7 – 9 m² /L por demão.

Observação: O desempenho varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

Tempo de Secagem sem catalisador



Sem poeira	25 min
Ao tato	2 horas
Manuseio	8 - 12 horas
Total	24 horas

Tempo de Secagem com catalisador



Sem poeira	10 min
Ao tato	1 horas
Manuseio	6 - 8 horas
Total	15 horas

Vida Útil a 25°C

2 horas

Validade




3 anos após a fabricação do produto.

Ferramentas de aplicação



Pistola
(Bocal: 1,77mm)



Rolo de lã



Pincel

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por : Miguel Caputo

Revisado por: Gabriela Manneschi

Aprovado por: Gabriela Manneschi

Data: 05/08/2021

Data: 10/08/2021

Data: 10/08/2021

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui,2499 -Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr
(41)3676-0631

www.blascor.com.br

