

## GRAFIATO RÚSTICO

## Descrição

Revestimento para superfície de alvenaria. Produto de alta durabilidade, ação hidrorrepelente e excelente resistência às intempéries. Seu alto poder de enchimento dispensa o uso de Massa Corrida ou Massa Acrílica Blascor.

## Características

Uso interno e externo; Apresenta a criação de inúmeros efeitos e acabamento;  
Bom poder de preenchimento; Fácil aplicação;

## Composição

Emulsão acrílica, água, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, aditivos e microbiocidas não metálicos.

## Propriedade

pH

## Valor

8,80 - 9,80

## Preparação da superfície

Sobre paredes novas: Aguarde a cura total do gesso, lixe, limpe a superfície e remova o excesso de poeira, ou agentes (mofo, umidade, graxa, óleos) que possam afetar a aplicação e finalidade do produto, em seguida aplique o Selador Acrílico Blascor, aguarde a secagem de 6 a 12 horas.

## Diluição

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

## Aplicação

1 demão

## Rendimento teórico

Até 8 m<sup>2</sup>/demão.



**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

## Tempo de secagem



Ao toque	1 hora
Intervalo entre demãos	24 horas
Total	20 dias



## Ferramentas de aplicação



Espátula



Desempenadeira de aço



Espátula de Plástico

## Sugestões

Após a aplicação do Grafiato Rústico Blascor, deve-se uniformizar com a espátula de aço, em seguida, utilizar a espátula de plástico para formar os traços do Grafiato Rústico Blascor. Após 24 horas de aplicação do Grafiato Rústico Blascor, está pronto para receber tintas.

## Validade



2 anos após a fabricação do produto.

## Equipamento de proteção (EPI)



## Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

[www.blascor.com.br](http://www.blascor.com.br)

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	19/08/2021	Data:	25/02/2022	Data:	25/02/2022

MG Tintas LTDA  
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial  
Santa Terezinha de Itaipu - Pr  
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA  
Rod. do Caqui, 2499 - Barracão B e C, km01  
Campina Grande do Sul - Pr  
(41) 3676-0631

[www.blascor.com.br](http://www.blascor.com.br)

