

LACA NITRO



Descrição

Tinta de acabamento à base de nitrocelulose. Possui secagem rápida em contato com o ar, boa flexibilidade e fácil aplicação. É indicado para pintura de superfícies metálicas em geral de peças automotivas e madeira.

Características

Excelente rendimento; Alta dureza;
Sem catálise; Bom nivelamento;
Secagem muito rápida; Acabamento semi-brilho (é necessário polimento para acabamento mais brilhante);

Composição

Resina alquídica, nitrocelulose, pigmentos, solventes e aditivos.

Preparação da superfície

A superfície deve estar devidamente preparada para receber a aplicação do Blascor Nitro Lacquer, isento de ferrugem e, se necessário, com a aplicação do Blascor Universal Primer Blascor Anti-Rust Primer. O primeiro passo é limpar a superfície com a Solução Desengraxante Blascor, removendo vestígios de graxa e poeira. Se houver defeitos na superfície, corrija com o produto apropriado. Superfícies de alto brilho ou com revestimento uniforme devem ser lixadas para receber a aplicação do produto.

Diluição

Em alumínio e branco	80 até 100%
Em preto fosco	100 até 120%

Aplicação

2 a 3 demãos, em certas superfícies o número de demãos pode aumentar

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol²

Rendimento teórico

9 m²/L.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.



Tempo de secagem



Livre de poeira	5 min.
Manuseio	30 min.
Total	3 horas
Ambiente 25°C	3 horas
Estufa 60°C	30 min.

Ferramentas de aplicação

Viscosidade de Aplicação

25°C Ford 4

12 a 18 segundos

Tipo de agulha / bico

HVLP: 1,3 a 1,4 mm



Validade



3 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Marjhorie Deon	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	07/02/2022	Data:	31/03/2022	Data:	31/03/2022

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui, 2499 - Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr
(41) 3676-0631

www.blascor.com.br

