

MULTIFUNDO ISOLANTE

Descrição

O Multifundo Isolante é um produto desenvolvido para padronizar e preparar superfícies de madeira e gesso. Utilizado para trabalhos de repintura, evitando os trabalhos de lixamento sobre tintas brilhantes, o que proporciona um acabamento opaco que auxilia na aderência de tintas novas, tanto base água quanto base solvente.

Características

Alto poder de enchimento; Fácil aplicação;
Uso interno e externo; Utilizado como fundo em madeira e
Secagem rápida;

Composição

Resina alquídica, hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos alifáticos, pigmentos e cargas minerais.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	1,09 – 1,13	g/cm3
Viscosidade	85 -90	KU

Preparação da superfície

Todas as superfícies a serem pintadas devem estar devidamente preparadas, livres de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujeira.

Diluição

Rolo de lã / Pincel	10%	Aguarrás Blascor
Pistola	30%	Aguarrás Blascor

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

Aplicação

Quantidade de demãos 1 a 2 demãos

Rendimento



Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.

Tempo de secagem



Ao toque	6 horas
Intervalo entre demãos	6 horas
Total	24 horas

A secagem pode variar de acordo com fatores climáticos, como temperatura ou aplicações internas e externas.



Ferramentas de aplicação



Rolo de lã



Pincel



Pistola

Pressão
a 40 lb/pol2
cal: 1,4 mm

Sugestões

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

Validade



3 anos a partir da data de fabricação.

Equipamento de proteção (EPI)



Embalagens Disponíveis / Rendimento

0,9 L	3,6 L	18 L
9 m²/demão	35 m²/demão	170 m²/demão

Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por	Marjhorie Deon	Revisado por	Marjhorie Deon	Aprovado por	Marjhorie Deon
Data	05/01/2024	Data	05/01/2024	Data	05/01/2024