

PISO FOSCO PREMIUM



Descrição

Tinta à base de água indicada para pintar pisos, paredes e paredes com alta aderência, resistência às intempéries, alta cobertura e durabilidade.

Características

Fácil aplicação
 Acabamento opaco;
 Uso interno e externo;

Secagem rápida;

Composição

Água, resina de estireno, espessantes, pigmentos, cargas minerais e aditivos.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade (Coloridos)	1,10 – 1,15	g/cm ³
Densidade (Branco)	1,20 – 1,25	g/cm ³
Viscosidade	90 – 95	KU
pH	9,00 – 9,80	

Preparação da superfície

A superfície deve estar devidamente preparada para receber a aplicação. O primeiro passo é limpar o piso removendo graxa, mofo e poeira. Se houver falhas na estrutura do pavimento, utilize o produto adequado para corrigi-las. Superfícies de alto brilho devem ser lixadas ou aplicar Fundo Fosco ao Óleo Blascor para receber a aplicação do Piso Premium Blascor.

Diluição

1° demão	30 a 40%	Água potável
2° demão	10 a 15%	Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

Aplicação

Quantidade de demãos	2 ou 3 demãos
----------------------	---------------

Observação: A quantidade de demãos necessárias varia de acordo com a necessidade da aplicação.

Rendimento teórico

	Embalagem (m ² acabados)		
	0,9 L	3,6 L	18 L
	4,5	18	91



Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.

Tempo de secagem

	Ao toque	2 horas
	Intervalo entre demãos	4 horas
	Trânsito de pessoas	48 horas
	Total	72 horas

A secagem pode variar de acordo com fatores climáticos, como temperatura ou aplicações internas e externas.

Ferramentas de aplicação



Rolo de lã

Pincel para pequenos retoques

Sugestões

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Tainê Hansen
Data:	07/10/2021	Data:	14/07/2023	Data:	14/07/2023