

PRIMER PU FAST WORK

Descrição

Primer bicomponente com secagem extra rápida e qualidade superior. Proporciona bom poder de enchimento, excelente aderência e ganhos de produtividade. Indicado para pequenos retoques.

Características

Excelente adesão e ganho de produtividade;
Secagem extra rápida; Qualidade superior;
Alto preenchimento; Excelente lixamento;

Composição

Resina acrílica, hidrocarbonetos, solventes, carga mineral e aditivos.

Preparação da Superfície


Lixe e limpe a superfície com a Solução Desengraxante Blascor. Superfícies metálicas em geral, substratos com tintas antigas devidamente preparadas com Wash Primer ou Vinil Preto Fosco.

Aditivo

Catalizador Primer PU Fast Work Blascor

Composição	Isocianato alifático e solventes.
Indicação	Promove a secagem e durabilidade do Primer PU Fast Work Blascor.
Validade	12 meses

Relação de Mistura

5	1	5 partes de Primer PU Fast Work Blascor
		1 parte de Catalizador Primer PU Fast Work Blascor

Diluição


Thinner 10.000 Blascor Até 20%

Aplicação

2 a 3 demãos com intervalo de 10 minutos entre cada demão.

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol2

Rendimento Teórico

	13 a 17 m ² /L por demão.
	Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.



Tempo de Secagem



Livre de poeira	10 min.
Manuseio	5 min.
Total	3 horas

Vida Útil (25°C)

45 minutos

Ferramentas de Aplicação

Viscosidade de Aplicação

25°C Ford 4

18 a 30 segundos

Tipo de agulha / bico

HVLP: 1,7 mm



Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de Proteção (EPI)



Informações Adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Marjhorie Deon	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	24/02/2022	Data:	31/03/2022	Data:	31/03/2022