

RESINA ACRÍLICA INCOLOR



Descrição

É um produto recomendado para superfícies externas e internas de pedras naturais, concreto aparente, fibrocimento, telhas, tijolos aparentes. A sua fórmula permite a impermeabilidade da superfície, protegendo-a das intempéries devido à sua excelente resistência.

Características

Revestimento brilhante; Fácil aplicação;
Evita formação de fungos;
Secagem rápida;

Composição

Resina acrílica, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos.

Propriedade Valor Unidade

Densidade 0,88 – 0,90 g/cm3

Preparação da superfície

A superfície requer preparação especial devido ao seu poder de penetração causando variação de cor se aplicada diretamente. Use Thinner 020 Blascor para remover ceras, graxas e manchas de óleo. Observe atentamente para que não haja vestígios de resíduos que possam comprometer a secagem e aderência da resina, repita duas ou três vezes para eliminação completa dos materiais. Certifique-se de que não haja vestígios de água ou umidade, o que pode comprometer o desempenho do produto.

Diluição

1º demão	10%	Thinner 020 Blascor
Demais demãos	sem diluição	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

Aplicação

Quantidade de demãos	2 ou 3 demãos
----------------------	---------------

Observação: A quantidade de demãos necessárias varia de acordo com a necessidade da aplicação.

Rendimento teórico

Até 36 m²/L por demão.



Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.

Tempo de secagem



Ao toque	30 min
Intervalo entre demãos	4 horas
Total	24 horas

A secagem pode variar de acordo com fatores climáticos, como temperatura ou aplicações internas e externas.

Ferramentas de aplicação



Rolo de lã



Pincel



Pistola

Pressão
30 a 40 lb/pol2
Bocal: 1,4 mm

Sugestões

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Marjhorie Deon	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	07/10/2021	Data:	25/01/2022	Data:	25/01/2022