

## VERNIZ COLORIDO IMOBILIÁRIO



### Descrição

Verniz tonificante e protetor que proporciona um acabamento brilhante e colorido realçando os veios naturais da madeira

### Características

Uso interno e externo; Bom rendimento;  
 Alto brilho;  
 Boa cobertura;

### Composição

Resina alquídica, solventes, aditivos específicos.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	0,84 - 0,86	g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade	55 - 60	KU

### Preparação da superfície

A superfície deve estar devidamente preparada para receber a aplicação do Verniz Colorido Extra Blascor. Elimine o resto de gorduras e bolores com a Solução Desengraxante Blascor. Se houver falhas na superfície, corrija com produto apropriado. As superfícies que possuem muito brilho ou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas, deixando uma camada fosca para a aplicação do Verniz Colorido Extra Blascor.

### Diluição

1° demão	20%	Aguarrás Blascor
2° demão	10%	
Rolo ou Pincel	10 a 20%	
Pistola	20 a 30%	

### Aplicação

Quantidade de demãos 2 ou 3 demãos

### Rendimento teórico



225 mL	900 mL	3,6 L
1 m <sup>2</sup> acabado	4 m <sup>2</sup> acabados	15 m <sup>2</sup> acabados

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.

### Embalagens disponíveis

225 mL, 900 mL e 3,6 L

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	10/09/2021	Data:	24/02/2022	Data:	24/02/2022

### Tempo de secagem



Ao toque	4 horas
Intervalo entre demãos	6 horas
Total	48 horas

A secagem pode variar de acordo com fatores climáticos, como temperatura ou aplicações internas e externas.

### Ferramentas de aplicação

<b>Pressão</b> 30 a 40 lb/pol <sup>2</sup>			
<b>Bocal</b> 1,4 mm	Pistola	Rolo de espuma	Pincel

### Sugestões

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

### Validade



3 anos após a fabricação do produto.

### Equipamento de proteção (EPI)



### Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

[www.blascor.com.br](http://www.blascor.com.br)