

VERNIZ COPAL

Descrição

Verniz ideal para proteção de madeira e decoração de ambientes. Aplicável em várias madeiras.

Características

Uso interno; Bom rendimento;
 Acabamento brilhante;
 Boa cobertura;

Composição

Resina alquídica, solventes, aditivos específicos.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	0,86 - 0,88	g/cm ³
Viscosidade	55 - 60	KU

Preparação da superfície

A superfície deve estar devidamente preparada para receber a aplicação do Verniz Copal Blascor. Elimine o resto de gorduras e bolores com a Solução Desengraxante Blascor. Se houver falhas na superfície, corrija com produto apropriado para nivelar e deixar um acabamento fino. As superfícies que possuem muito brilho ou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas, deixando uma camada fosca para a aplicação do Verniz Copal Blascor.

Diluição

1º demão	20%	Aguarrás Blascor
2º demão	10%	
Rolo ou Pincel	10 a 25%	

Aplicação

Quantidade de demãos 2 ou 3 demãos

Rendimento teórico



	Embalagens		
	0,225L	0,9L	3,6L
	até 2,5 m ² por demão	até 3 m ² acabados	até 15 m ² acabados

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.



Tempo de secagem



Ao toque	4 horas
Intervalo entre demãos	6 horas
Total	48 horas

A secagem pode variar de acordo com fatores climáticos, como temperatura ou aplicações internas e externas.

Ferramentas de aplicação

Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,7 mm



Pistola



Rolo de espuma



Pincel

Sugestões

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

Validade



3 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Tainê Hansen
Data:	11/09/2021	Data:	20/07/2023	Data:	20/07/2023