

WASH PRIMER - VINIL PRETO FOSCO

Descrição

Primer bicomponente, promotor de adesão e protetor anticorrosivo para substratos metálicos. Pode ser aplicado em superfícies galvanizadas, de alumínio, ferrosas e não ferrosas. Wash Primer Vinil Preto Fosco pode ser usado como acabamento fosco em cromados, pára-choques metálicos e vidros.

Características

Excelente promotor de adesão;
Alta proteção contra corrosão;
Parap todos os tipos de metal;

Vinil Preto Fosco para acabamento;

Composição

Resina polivinilbutiral, solvente, cargas minerais, pigmentos e aditivos.

Preparação da Superfície



Remova as impurezas das peças a serem aplicadas e limpe com a Solução Desengraxante Blascor.

Aditivo

Catalizador Wash Primer Blascor

| | |
|-------------------|--|
| Composição | Ácidos e solventes. |
| Indicação | Promove a secagem e durabilidade do Wash Primer Blascor. |
| Validade | 12 meses |

Relação de Mistura

| | | |
|---|---|--|
| 2 | 1 | 2 partes de Wash Primer Blascor |
|  |  | 1 parte de Catalizador Wash Primer Blascor |

Aplicação

1 a 2 demãos com intervalo de 5 minutos entre cada demão.

Pistola com pressão entre 30 e 35 lb/pol2

Rendimento Teórico

8 m2/L por demão.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.



Tempo de Secagem



| | |
|-----------------|---------|
| Livre de poeira | 5 min. |
| Manuseio | 20 min. |
| Total | 1 hora |

Vida Útil (25°C)

40 - 45 minutos

Ferramentas de Aplicação

Viscosidade de Aplicação

25°C Ford 4

15 a 18 segundos

Tipo de agulha / bico

HVLP: 1,4 - 1,7 mm



Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de Proteção (EPI)



Informações Adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Elaborado por : | Miguel Caputo | Revisado por: | Marjhorie Deon | Aprovado por: | Marjhorie Deon |
| Data: | 01/03/2022 | Data: | 13/04/2022 | Data: | 13/04/2022 |

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui, 2499 - Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr
(41) 3676-0631

www.blascor.com.br

