



## FICHA TÉCNICA

### BLASCOR PU BRANCO FOSCO MOVELEIRO

#### Descrição

Acabamento fosco indicado para madeiras maciças e laminadas, destinadas a linha moveleira. Produto de excelente nivelção, alta dureza e resistência ao amarelecimento. Confere proteção, resistência a riscos e beleza por muito mais tempo.

#### Classificação

#### Características

- ✓ Uso interno.
- ✓ Alta dureza.
- ✓ Resistência ao amarelecimento.
- ✓ Resistência a riscos.
- ✓ Excelente aderência.
- ✓ Secagem rápida.

#### Composição

Resina alquídica, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos e aditivos.

#### Propriedades físico-químicas

Cor: Branco  
Brilho (60°): 20 UB.  
Sólidos/Volume: 70 – 73%.  
Sólidos/Massa: 75 – 77%.  
Viscosidade: 90-95KU  
Massa específica: 1,3 g/cm<sup>3</sup>.  
VOC: 515 g/L.  
Ponto de fulgor: 37 °C.

#### Aplicação

Ferramentas: Pincel, brocha ou pistola (pressão entre 30 e 40 lb/pol<sup>2</sup>).  
Diluição: Thinner 070 Blascor.  
% de diluição: 20%  
Demãos: 1 demão.  
Catálise: 5:1 Blascor Catalisador Moveleiro.



LINHA  
MOVELEIRA  
BLASCOR

FTB.MO.003.1  
8

## FICHA TÉCNICA

**Rendimento teórico**

3,6L – Até 24 m<sup>2</sup>  
18L – Até 120 m<sup>2</sup>

O rendimento prático pode variar em função de uma série de fatores como: método de aplicação, absorção da superfície, rugosidade, espessura da camada de tinta depositada entre outros.

**Secagem**

Ao toque: 5 min.  
Ao manuseio: 1 hora.  
Final: 3 horas.


**Informações extras**

Validade: 24 meses após a data de fabricação do produto.

Embalagens disponíveis: 3,6 L e 18 L.

Para informações sobre dicas de pintura, preparação de superfícies, saúde e segurança consultar FISPQ no site [www.blascor.com](http://www.blascor.com).

## Consulta Rápida



5 partes em volume de Blascor PU Branco Fosco  
1 parte de Blascor Catalisador Moveleiro.




30 a 40 lb/pol<sup>2</sup>



3 horas a 25 °C.



Utilizar EPI's



10 min.