



LINHA  
AUTOMOTIVA  
BLASCOR

FTB.AUT.047.18

## FICHA TÉCNICA

# BLASCOR MASSA SEMI POLIÉSTER

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Descrição</b>              | Massa indicada para reparos automotivos. Utilizada no conserto de defeitos na superfície de automóveis.   |
| <b>Produtos e aditivos</b>    | Blascor Massa Semi Poliéster<br>Blascor Catalisador de Massa Poliéster  |
| <b>Composição básica</b>      | Resina poliéster, talco industrial E pigmento inorgânico.   |
| <b>Superfícies aceitas</b>    | Superfícies metálicas de automóveis em geral.   |
| <b>Embalagens disponíveis</b> | 900 g.  |
| <b>Preparação</b>             | Lixar a superfície com lixa adequada. Fazer a limpeza da superfície com a Solução Desengraxante Blascor.  |
| <b>Misturas necessárias</b>   | Misturar 100 g de massa semi poliéster com 20 gotas de catalisador para massa plástica, em dias com temperatura abaixo de 25°C. Para dias com temperatura superior a 25°C, utilizar 10 gotas.                                   |
| <b>Aplicação</b>              | Após a limpeza e preparação da superfície e a mistura da massa com o catalisador, fazer a aplicação da massa semi poliéster com uma espátula, deixando finas camadas do produto. Esperar secar e em seguida lixar a superfície. |
| <b>Forma de aplicação</b>     | Aplicação com espátula.   |
| <b>Rendimento esperado</b>    | Por demão é esperado um rendimento de 4 a 5 m <sup>2</sup> /kg.   |
| <b>Secagem</b>                | Para efetuar o lixamento esperar 45 minutos.  |
| <b>Saúde e segurança</b>      | A FISPQ do produto se encontra no site da Blascor: <a href="http://www.blascor.com">www.blascor.com</a> .   |
| <b>Validade</b>               | Se guardado corretamente em um local com umidade controlada, a validade do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação.  |


### Informações úteis

- Esperar o produto secar para realizar o lixamento.
- Não forçar a secagem do produto.
- Utilizar o catalisador indicado para evitar problemas.
- Não utilizar mais catalisador do que o indicado.
- Produto de uso destinado aos profissionais de oficinas automotivas.
- Manter longe do alcance de crianças.
- Este produto foi testado sobre rigorosos padrões de qualidade. Seu rendimento, porém, está sujeito a variações devido a fatores fora do controle da empresa.

### Consulta Rápida



Solução Desengraxante Blascor



100 g de Massa Semi Poliéster Blascor  
10-20 gotas de Catalisador Massa Poliéster Blascor



45 minutos a 25°C



Usar EPI's



Espátula

As informações nessa ficha são as melhores disponíveis até a data da realização da mesma. É importante salientar que o rendimento e a qualidade do produto dependem de fatores alheios à empresa como a habilidade do aplicador e a preparação adequada da superfície. A Blascor conta com uma equipe técnica especializada para consultas em relação a seus produtos.