



FICHA TÉCNICA

BLASCOR PRIMER PU TRANSPARENTE MOVELEIRO

Descrição	Preparação de superfícies de madeira, em especial aquelas destinadas a finalidade moveleira. Sela e uniformiza a superfície a fim de diminuir intervenções de fibras soltas que podem gerar acabamentos deficientes de baixa qualidade. Não aplicar sobre MDF.
Classificação	
Características	<ul style="list-style-type: none">✓ Uso interno.✓ Bom poder de preenchimento.✓ Alto poder selante.✓ Secagem rápida.✓ Fácil de lixar.✓ Excelente aderência.
Composição	Resina alquídica, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos e aditivos.
Propriedades físico-químicas	Cor: Incolor. Brilho (60°): Não aplicável. Sólidos/Volume: 25 a 30%. Sólidos/Massa: 27 a 32%. Viscosidade: 90 - 100 KU. Massa específica: 0,95 g/cm ³ . VOC: 630 g/L. Ponto de fulgor: 37°C.
Aplicação	Ferramentas: Pincel, brocha ou pistola (pressão entre 30 e 40 lb/pol ²). Diluição: Thinner 070 Blascor. % de diluição: 20% Demãos: 1 demão. Catálise: 2:1 Blascor Catalisador Moveleiro.



LINHA
MOVELEIRA
BLASCOR

FTB.MO.008.1
8

FICHA TÉCNICA

Rendimento teórico

3,6L – Até 22 m²
18L – Até 110 m²

O rendimento prático pode variar em função de uma série de fatores como: método de aplicação, absorção da superfície, rugosidade, espessura da camada de tinta depositada entre outros.

Secagem

Ao toque: 5 min.
Ao manuseio: 10 min.
Final: 3 horas

Informações extras

Validade: 24 meses após a data de fabricação do produto.
Embalagens disponíveis: 3,6 L e 18 L.
Para informações sobre dicas de pintura, preparação de superfícies, saúde e segurança consultar FISPQ no site www.blascor.com.

Consulta Rápida



2 partes em volume de Blascor Primer Transparente
1 parte de Blascor Catalisador Moveleiro.



30 a 40 lb/pol²



3 horas a 25 °C.



Utilizar EPI's



10 min.