



FICHA TÉCNICA

BLASCOR SELADOR SUPER CONCENTRADO

Descrição:	Material ideal para selar superfícies de variados tipos de madeiras. Aplicável somente para ambientes internos. Possui excelente nivelamento e enchimento de poros. Aceita altas diluições e possui alto rendimento. Não aplicar sobre MDF.
Classificação:	Segundo ABNT NBR 11702/2010, classificado no item 4.1.1.6.
Características:	<ul style="list-style-type: none">✓ Sela vários tipos de madeiras.✓ Uso interno.✓ Excelente nivelamento.✓ Enche e cobre poros.✓ Altas diluições.✓ Alto rendimento.
Componentes:	Resina sintética, nitrocelulose, aditivos específicos, hidrocarbonetos aromáticos, ésteres, cetonas e álcoois.
Propriedades físico-químicas:	Cor: Incolor Brilho (60 °): Não aplicável. Sólidos / Volume: 50 a 60%. Sólidos / Massa: 55 a 65%. Viscosidade: 130 a 140 KU. Massa específica: 1,1 a 1,2 g / cm ³ . VOC: 550 g / L. Ponto de Fulgor: 37 ° C.
Aplicação:	Ferramentas: Pincel, brocha ou pistola (pressão entre 30 a 40 lb / pulg). Diluir: Thinner 030 Blascor. % de diluição: 100 a 200% (todas as demãos). Demãos: 1 a 3 demãos. Limpeza: Thinner 030 Blascor.



LINHA
IMOBILIÁRIA
BLASCOR

FTB.IM.049.18

FICHA TÉCNICA

Rendimento teórico: 0,9L: Até 15 m²
3,6L: Até 60 m²
18L: Até 300 m²

Secagem: Ao toque: 20 minutos.
Entre demãos: 2 horas.
Final: 6 horas.



LINHA
IMOBILIÁRIA
BLASCOR

FTB.IM.049.18

FICHA TÉCNICA

Validade: 24 meses depois da fabricação do produto.

Embalagens disponíveis: 0,9; 3,6 e 18 L.

Importante: Em caso de contato com a umidade, a Seladora Superconcentrada Blascor poderá sofrer branqueamento, este efeito ocorre devido à presença de nitrocelulose em sua composição. No caso de uso de removedores, efetuar uma limpeza efetiva da madeira a fim de evitar problemas de secagem ou de acabamento.

Recomendações e cuidados: Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores.

Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;

Informação adicional:

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%.

Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem.

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para informações sobre dicas de pintura, preparação de superfícies, saúde e segurança (FISPQ) no site www.blascor.com.