



LINHA  
MOVELEIRA  
BLASCOR

FTB.MO.010.1  
8

## FICHA TÉCNICA

### BLASCOR MASSA PARA MADEIRA

<b>Descrição</b>	Massa para madeira destinada a correções de fissuras e outras imperfeições em madeiras maciças e laminadas, destinadas a indústria moveleira.
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>Uso interno somente.</b></li><li>✓ Bom poder de preenchimento.</li><li>✓ Secagem rápida.</li><li>✓ Fácil de lixar.</li><li>✓ Excelente aderência.</li></ul>
<b>Composição</b>	Emulsão acrílica, água, pigmentos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, aditivos específicos e microbiocidas não metálicos.
<b>Propriedades físico-químicas</b>	Cor: Branca, Imbuia, Mel, Preto, Cedro e Tabaco. Brilho (60°): Não aplicável Sólidos/Volume: 39 a 44%. Sólidos/Massa: 66 a 70%. Viscosidade: Não aplicável Massa específica: 1,7 g/cm <sup>3</sup> VOC: 10 g/L. Ponto de fulgor: Maior que 100°C.
<b>Aplicação</b>	Ferramentas: Desempenadeiras de aço ou espátula. Diluição: Não é necessário diluir. Demãos: 2 - 3 demãos. Limpeza: Água potável.
<b>Rendimento teórico</b>	1 Kg: Até 2 m <sup>2</sup> . O rendimento prático pode variar em função de diferentes uma série de fatores como: método de aplicação, absorção da superfície, rugosidade, cor e espessura da camada depositada entre outros.



LINHA  
MOVELEIRA  
BLASCOR

FTB.MO.010.1  
8

## FICHA TÉCNICA

### Secagem

Ao toque: 1 hora.

Lixamento: 3 horas.

Final: 24 horas.

### Informações extras

Validade: 24 meses após a data de fabricação do produto.

Embalagens disponíveis: 1 Kg.

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores.

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%.

Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem.

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para informações sobre dicas de pintura, preparação de superfícies, saúde e segurança (FISPQ) no site [www.blascor.com](http://www.blascor.com).