



LINHA
MOVELEIRA
BLASCOR

FTB.MO.011.1
8

FICHA TÉCNICA

LACA MOVELEIRA

Descrição	Pintura de acabamento a base de nitrocelulose. Possui secagem rápida em contato com o ar, boa flexibilidade e fácil aplicação.
Características	<ul style="list-style-type: none">✓ Uso interno.✓ Alto brilho.✓ Alta dureza.✓ Excelente nivelção.✓ Resistência a riscos.✓ Excelente aderência.✓ Secagem rápida.
Composição	Resina alquídica, nitrocelulose, pigmentos, solventes e aditivos.
Propriedades físico-químicas	Cor: Branco Sólidos/Volume: 25 a 30%. Sólidos/Massa: 27 a 32%. Viscosidade: 70 a 75 KU. Massa específica: 1,5 g/cm ³ . VOC: 792 g/L. Ponto de fulgor: 37 °C.
Aplicação	Ferramentas: Pincel, brocha ou pistola (pressão entre 30 e 40 lb/pol ²). Diluição: Thinner 070 Blascor. % de diluição: 10 - 20% Demãos: 2 - 3 demãos. Catálise: Não aplicável.



LINHA
MOVELEIRA
BLASCOR

FTB.MO.011.1
8

FICHA TÉCNICA

Rendimento teórico	<p>3,6L – Até 24 m² 18L – Até 120 m²</p> <p>O rendimento prático pode variar em função de uma série de fatores como: método de aplicação, absorção da superfície, rugosidade, espessura da camada de tinta depositada entre outros.</p>
Secagem	<p>Ao toque: 5 min. Ao manuseio: 10 min. Final: 24 horas</p>
Informações extras	<p>Validade: 24 meses após a data de fabricação do produto.</p> <p>Embalagens disponíveis: 3,6 L e 18 L.</p> <p>Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores.</p> <p>Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%.</p> <p>Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;</p> <p>Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem.</p> <p>O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.</p> <p>Para informações sobre dicas de pintura, preparação de superfícies, saúde e segurança (FISPQ) no site www.blascor.com.</p>



LINHA
MOVELEIRA
BLASCOR

FTB.MO.011.1
8

FICHA TÉCNICA

Consulta Rápida




30 a 40 lb/pol²



3 horas a 25 °C



Utilizar EPI's



10 min.