



LINHA
MOVELEIRA
BLASCOR

FTB.MO.006.1
8

FICHA TÉCNICA

BLASCOR VERNIZ PU SEMI BRILHANTE MOVELEIRO

Descrição

Acabamento semi brilhante indicado para madeiras maciças e laminadas, destinadas a linha moveleira. Produto de excelente nivelção, alta dureza e resistência ao amarelecimento. Confere maior proteção, resistência a riscos e beleza por muito mais tempo.

Classificação

Segundo ABNT NBR:

Características

- ✓ Uso interno.
- ✓ Alta dureza.
- ✓ Maior proteção.
- ✓ Resistência ao amarelecimento.
- ✓ Resistência a riscos.
- ✓ Excelente aderência.
- ✓ Secagem rápida.

Composição

Resina alquídica, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos e aditivos.

Propriedades físico-químicas

Cor: Incolor.
Brilho (60°): 80 UB
Viscosidade: 28 s CF4 a 25 °C.
Massa específica: 0,98 g/cm³.
VOC: 620 g/L.
Ponto de fulgor: 37 °C.

Aplicação

Ferramentas: Pincel, brocha ou pistola (pressão entre 30 e 40 lb/pol²).
Diluição: Thinner 070 Blascor.
% de diluição: 20%
Demãos: 1 demão.
Catálise: 2:1 Blascor Catalisador Moveleiro.




LINHA
MOVELEIRA
BLASCOR

FTB.MO.006.1
8

FICHA TÉCNICA

Rendimento teórico	3,6L – Até 23 m ² 18L – Até 115 m ² O rendimento prático pode variar em função de uma série de fatores como: método de aplicação, absorção da superfície, rugosidade, espessura da camada de tinta depositada entre outros.
Secagem	Ao toque: 10 min. Ao manuseio: 1 hora. Final: 3 horas.
Informações extras	Validade: 24 meses após a data de fabricação do produto. Embalagens disponíveis: 3,6 L e 18 L. Para informações sobre dicas de pintura, preparação de superfícies, saúde e segurança consultar FISPQ no site www.blascor.com .

Consulta Rápida



2 partes em volume de Blascor Verniz Semi Brilhante
1 parte de Blascor Catalisador Moveleiro.



30 a 40 lb/pol²



3 horas a 25 °C.



Utilizar EPI's

10 min.