

DESCRIÇÃO

Produto com ótima cobertura e excelente resistência e durabilidade. Sua fórmula foi desenvolvida para promover resistência ao desgaste provocado pelo atrito causado por veículos e pessoas que transitam nessas áreas, além de proteger seu piso contra intempéries. É uma tinta de fácil aplicação e secagem rápida, tudo isso somado a uma película resistente de grande durabilidade. Disponível em acabamento fosco e semibrilho.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação;
- Acabamento fosco e semibrilho;
- Uso interno e externo;
- Secagem rápida.

COMPOSIÇÃO

Água, resina de estireno, espessantes, pigmentos, cargas minerais e aditivos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE (branco)	1,10 – 1,15	g/cm³
DENSIDADE (colorido)	1,20 – 1,25	g/cm³
VISCOSIDADE	90 – 95	KU
PH	9,00 – 9,80	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Concreto novo poroso	Aguarde a cura de 28 dias antes de pintar.
Concreto poroso com manchas de gordura, graxa ou mofo	Essa características devem ser eliminadas com a utilização de detergente, desengraxante ou água sanitária, em seguida, enxaguar e aguardar secagem.
Piso polido, com vestígios de cera ou sem porosidade	Deve ser lixada e eliminada todo os vestígio de cera, lavar utilizando o ácido muriático para abrir os poros, enxaguar bem e deixar secar.
Repintura	Deve ser removido todo brilho, partes deslocadas se houver, fazendo lixamento ou raspada, lavar bem e deixar secar.
Piso com imperfeições, rachaduras ou trincos	Deve ser corrigida com argamassa, sela trincas ou produtos específicos para correção e aguardar a cura.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

1º demão	20 a 30%	Água potável
Demais demãos	10 a 20%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

RENDIMENTO ACABADOS

	Embalagens		
	900 ml	3,6 L	18 L
Branco	5,5 m²	22 m²	110 m²

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml
- 3,6 L
- 18 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

SUGESTÕES

Evite pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Intervalo entre demãos	4 horas
Tráfego de pessoas	48 horas
Tráfego de automóveis	72 horas
Cura total	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	03/07/2024	Data:	22/05/2025	Data:	25/07/2025