

PRIMER EPÓXI

DESCRIÇÃO

Produto bicomponente anticorrosivo branco de alta resistência física e química. Indicado como primer e intermediário para proteção de superfícies ferrosas, estruturas metálicas e equipamentos industriais. Proporciona uma excelente proteção, prolongando a vida útil da superfície.

CARACTERÍSTICAS

- Proteção anticorrosiva;
- Aplicável em diversas superfícies;
- Alta resistência a umidade;
- Uso interno;

COMPOSIÇÃO

Resina epóxi, solventes aromáticos, pigmentos, cargas minerais e aditivos.

ADITIVO

Catalisador Primer Epóxi	
Composição	Resina poliamida e solventes aromáticos
Indicação	Promove a secagem e durabilidade do Primer Epóxi.
Validade	3 anos

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Desengordure a área onde será aplicado o Primer Epóxi Blascor com a Solução Desengraxante Blascor, eliminando as impurezas da superfície. Lixe a área a ser repintada para remover a tinta velha ou deteriorada (se necessário). Se houver falhas na superfície, corrija com o produto adequado.

RELAÇÃO DA MISTURA

4	1	4 partes de Primer Epóxi Blascor
		1 parte de Catalisador Epóxi Blascor

DILUIÇÃO

Diluição	Thinner 10.000 Blascor
% Diluição	Pincel ou Rolo: até 10%
	Pistola: 15-20%

RENDIMENTO

2,88L– 30 a 35 m² / demão por kit.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Livre de pó	3 horas
Manuseio	5 horas
Temperatura Ambiente 25°C	24 horas
Estufa a 60°C	30 minutos
Total	24 horas

EMBALAGEM DISPONÍVEL

- Primer 2,88 L
- Catalisador 720 mL



RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

VIDA ÚTIL DA MISTURA - POT LIFE (25°C)

1h e 30 minutos

APLICAÇÃO

2 ou 3 demãos

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel


Pistola:
Bocal
1,77 mm

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Cristian Acosta	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	15/01/2025	Data:	21/05/2025	Data:	27/05/2025