

DESCRIÇÃO

Verniz ideal para proteção de madeira e decoração de ambientes. Aplicável em várias madeiras.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno;
- Acabamento brilhante;
- Boa cobertura;
- Bom rendimento.

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, solventes, aditivos específicos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	0,86 - 0,88	g/cm³
VISCOSIDADE	55 - 60	KU

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo), conforme as seguintes orientações:

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Madeira nova	Eliminar as farpas fazendo o lixamento, sempre no sentido dos veios. Elimine todo o pó. Em ambientes internos e secos pode aplicar Seladora Fundo para Madeira.
Madeira com resina	Fazer a limpeza com Thinner 010 ou 020 até a remoção total da resina.
Repintura de madeira	Elimine todo e qualquer resquício de brilho com lixamento sempre no sentido dos veios. Elimine todo o pó.
Madeira enceradas, com gorduras ou graxas	Fazer a limpeza com Thinner ou Solução Desengraxante.
Madeira mofada	Eliminar o mofo lavando a superfície com uma solução de água e água sanitária (1:1), enxaguar e deixar secar completamente.

DILUIÇÃO

Rolo ou Pincel	10 a 20%	Aguarrás Blascor
Pistola	20 a 30%	

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos.

RENDIMENTO ACABADO

	Embalagens		
	225 ml	900 ml	3,6 L
	1 m²	4 m²	15 m²

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 225 ml
- 900 ml
- 3,6 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel



Pistola:
Pressão

30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,7 mm

SUGESTÕES

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	4 horas
Entre demãos	6 horas
Secagem final	12 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	11/07/2024	Data:	23/05/2025	Data:	04/07/2025