

VERNIZ PU 8800 HS

DESCRIÇÃO

Verniz bicomponente com alto teor de sólidos, proporciona alto brilho, excelente resistência e secagem rápida.

CARACTERÍSTICAS

- Alto teor de sólidos;
- Secagem rápida;
- Alto brilho;
- Boa retenção de cor;
- Boa resistência química e física;
- Maior rendimento.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, disolventes e aditivos

ADITIVO

Catalisador Verniz PU 8800 HS	
Composição	Isocianato alifática e solventes.
Indicação	Promove a secagem e durabilidade do Verniz PU 8800 HS Blascor.
Validade	24 meses

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após a última demão de pintura, basta aplicar o Verniz PU 8800 HS Blascor.

RELAÇÃO DE MISTURA

5 : 1	5 partes de Verniz PU 8800 HS	
	1 parte de Catalisador Verniz PU 8800 HS	
 DILUIÇÃO	10 a 20%	Thinner 10.000 Blascor

RENDIMENTO

8 a 10 m²/L

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Manuseio	5 horas
Total	15 horas

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 750 mL
- 5 L



RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

VIDA ÚTIL (25°C)

30 a 45 minutos.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos com intervalo de 5 a 8 minutos entre cada demão.

Nota: Não permita ultrapassar o tempo de 20 minutos desde a aplicação da tinta base.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol2

Viscosidade de Aplicação: 25°C Ford 4

16 segundos

Tipo de agulha / bico HVLP: 1,7 a 2,0 mm



VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	12/07/2024	Data:	08/05/2025	Data:	13/05/2025