

VERNIZ PU TRABALHO RÁPIDO

DESCRIÇÃO

Verniz de bi-componente de secagem extra rápida com excelente acabamento de pintura. Proporciona elevada proteção, excelente retenção de brilho a longo prazo e ganhos de produtividade. Adequado para pequenos retoques.

CARACTERÍSTICAS

- Verniz de secagem ultra-rápida;
- Excelente acabamento;
- Alta proteção;
- Excelente retenção de brilho.

COMPOSIÇÃO

Resina Poliuterânica, solventes orgânicos e aditivos.

ADITIVO

Catalisador Verniz PU Trabalho Rápido	
Composição	Isocianato alifática e disolventes.
Indicação	Promove a secagem e durabilidade do Verniz PU Trabalho Rápido Blascor.
Validade	24 meses

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após a última demão de pintura com a tinta Blascormix Base Poliéster Blascor, aplicar o Verniz PU Trabalho Rápido Blascor.

RELAÇÃO DE MISTURA

5 : 1	5 partes de Verniz PU Trabalho Rápido Blascor.
	1 parte de Catalisador Verniz PU Trabalho Rápido Blascor.
 DILUIÇÃO	Sem diluição

RENDIMENTO



7 m²/L para cada demão.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Livre de pó	5 a 10 minutos
Polimento	3 horas

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml



RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

VIDA ÚTIL (25°C)

30 minutos

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos com intervalo de 5 a 8 minutos entre cada demão.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol²

Viscosidade de Aplicação: 25°C Ford 4

15 segundos

Tipo de agulha / bico: HVLP: 1,3 a 1,4 mm



VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	16/07/2024	Data:	07/05/2025	Data:	13/05/2025