

WASH PRIMER - PRETO FOSCO VINÍLICO

DESCRIÇÃO

Primer bicomponente, promotor de adesão e protetor anticorrosivo para substratos metálicos. Pode ser aplicado sobre superfícies galvanizadas, zincadas, de alumínio, ferrosas e não ferrosas.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente promotor de adesão;
- Alta proteção contra corrosão;
- Para todos os tipos de metal;
- Preto Fosco Vinílico para Acabamento.

COMPOSIÇÃO

Resina polivinilbutiral, solvente, cargas minerais, pigmentos e aditivos.

ADITIVO

Catalizador Wash Primer Blascor	
Composição	Ácidos e solventes.
Indicação	Promove a secagem e durabilidade do Wash Primer Blascor e Preto Fosco vinílico Blascor.
Validade	12 meses

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Remove as impurezas das peças a serem aplicadas e limpe com a Solução Desengraxante Blascor.

RELAÇÃO DE MISTURA

2	1	2 partes de Wash Primer Blascor
		1 parte de Catalizador Wash Primer Blascor

RENDIMENTO

8 m²/L

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	5 minutos
Ao manuseio	10 minutos
Entre demãos	3 a 5 minutos
Secagem Total	30 min / 8 horas

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6L
- 900 ml



VIDA ÚTIL (25°C)

40 - 45 minutos

APLICAÇÃO

1 a 2 demãos com intervalo de 5 minutos entre cada demão.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pistola com pressão entre 30 e 35 lb/pol2
Viscosidade de Aplicação: 25°C Ford 4
15 a 18 segundos
Tipo de agulha / bico HVLP: 1,4 - 1,7 mm



VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	19/07/2024	Data:	19/07/2024	Data:	09/04/2025