

WASH PRIMER - PRETO FOSCO VINÍLICO

DESCRIÇÃO

Primer bicomponente, promotor de adesão e protetor anticorrosivo para substratos metálicos. Produto que confere aderência a superfícies metálicas ou como tinta de acabamento fosco. Pode ser aplicado sobre superfícies galvanizadas, zincadas, de alumínio, ferrosas e não ferrosas.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente promotor de adesão;
- Alta proteção contra corrosão;
- Para todos os tipos de metal;
- Preto Fosco Vinílico para Acabamento.

COMPOSIÇÃO

Resina polivinil, solvente, cargas minerais, pigmentos e aditivos.

ADITIVO

Catalisador Wash Primer Blascor

Composição	Ácidos e solventes.
Indicação	Promove a secagem e durabilidade do Wash Primer Blascor e Preto Fosco vinílico Blascor.
Validade	24 meses

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Remova as impurezas das peças a serem aplicadas e limpe com a Solução Desengraxante Blascor.

RELAÇÃO DE MISTURA

2	1	2 partes de Wash Primer Blascor
		1 parte de Catalisador Wash Primer Blascor
	DILUIÇÃO	Sem diluição

RENDIMENTO

8 a 10 m²/L por demão.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	5 minutos
Ao manuseio	10 minutos
Entre demãos	3 a 5 minutos
Secagem Total	30 min / 8 horas

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 ml
- 3,6 L



VIDA ÚTIL (25°C)

40 - 45 minutos

APLICAÇÃO

1 a 2 demãos com intervalo de 3 a 5 minutos entre cada demão.

Nota: Não permita ultrapassar o tempo de 6 a 8 horas para o material de terminação.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pistola com pressão entre 40 a 50 lb/pol²

Viscosidade de Aplicação: 25°C Ford 4

15 a 18 segundos

Tipo de agulha / bico HVLP: 1,4 - 1,7 mm



VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	19/07/2024	Data:	05/05/2025	Data:	13/05/2025