

## SUPER RENDIMENTO



### Descrição

Tinta à base de água com acabamento aveludado, alta resistência às intempéries, ao atrito, inodoro. Produto de fácil aplicação e ótimo desempenho. Fornece grande proteção em superfícies revestidas.

### Características

Acabamento fosco; Alta resistência às intempéries;  
 Uso interno e externo; Sem odor após 3 horas;  
 Ótima cobertura;

### Composição

Emulsão acrílica, pigmentos, tensoativos, água, espessantes e microbicidas não metálicos.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	1,37 – 1,42	g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade	100 – 105	KU
pH	9,00 – 9,80	

### Preparação da superfície

Aguarde a cura total do reboco, limpe a superfície e remova o excesso de poeira, ou agentes (mofo, umidade, graxa, óleo) que possam afetar a aplicação e finalidade do produto, corrija as imperfeições se necessário, com Massa Acrílica Blascor (exterior) ou Massa Corrida Blascor (interior). Aplique primer de parede uma vez que o substrato esteja devidamente condicionado, então aplique Super Rendimento Blascor.

### Diluição

De 50 a 80% com água potável. A diluição dependerá da superfície aplicada.

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

### Aplicação

Quantidade de demãos	2 ou 3 demãos
----------------------	---------------

**Observação:** A quantidade de demãos necessárias varia de acordo com a necessidade da aplicação.

### Rendimento teórico



**Diluição:** 65% em todas as demãos  
**Rendimento acabado:** 3,6 L até 34 m<sup>2</sup> / 18 L até 170 m<sup>2</sup>  
**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.

### Tempo de secagem



Ao toque	2 horas
Intervalo entre demãos	4 horas
Total	24 horas

A secagem pode variar de acordo com fatores climáticos, como temperatura ou aplicações internas e externas.

### Ferramentas de aplicação



Rolo de lã



Pincel para pequenos retoques

### Sugestões

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

### Validade



2 anos após a fabricação do produto.

### Equipamento de proteção (EPI)



### Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

[www.blascor.com.br](http://www.blascor.com.br)

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Marjhorie Deon	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	08/03/2022	Data:	03/06/2022	Data:	03/06/2022