

MASSA ACRÍLICA

DESCRIÇÃO

Massa à base d'água de grande poder de enchimento e resistente a intempéries. Produto de fácil aplicação, secagem rápida e boa consistência. Indicada para nivelamento de superfícies, como alvenaria, cimento, gesso e madeira. Uso interno e externo.

CARACTERÍSTICAS

- Recomendado para uso externo;
- Bom poder de preenchimento;
- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Boa consistência.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, água, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, aditivos e microbiocidas não metálicos.

PROPRIEDADE

pH

VALOR

8,80 - 9,80

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura, graxa, sabão ou mofo. Para a aplicação sobre reboco, recomendasse a cura total de 28 dias. Após, aplicar o Fundo de Preparador de Paredes Blascor, esperar 4 a 6 horas para que seque. Então, aplicar a Massa Acrílica Blascor.

DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos.

RENDIMENTO TEÓRICO



1,45 kg: Até 2 m² por demão
3 kg : Até 5 m² por demão
3,6 L: Até 7 m² por demão
15 kg: Até 20 m² por demão
25 kg: Até 32 m² por demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 hora
Entre demãos	3 a 4 horas
Final	24 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 1,45 kg
- 3 kg
- 3,6 L
- 15 kg
- 25 kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Desempenadeira de aço

SUGESTÕES

Após 24 horas de aplicação do Massa Acrílica Blascor, prosseguir para lixamento com lixa 150 a 220, em seguida aplicar uma demão de Selador Acrílico Blascor, para melhor rendimento da pintura.

VALIDADE



2 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data: 11/07/2024		Data: 26/05/2025		Data: 25/06/2025	