

BLASCORTOP FAST

DESCRIÇÃO

Produto de secagem rápida para gerar enchimento, bloqueador de umidade e melhorar a aderência em superfícies em geral. Este produto pode ser usado nas seguintes superfícies: metal em geral, substratos pintados, pisos, paredes, madeira, alumínio, PVC, azulejos, marcações rodoviárias e selante de umidade. Blascortop Fast vem em um kit que consiste em: Blascortop Fast, diluente e catalisador.

CARACTERÍSTICAS

- Alta durabilidade;
- Fácil aplicação;
- Bloqueador de umidade;
- Bom Rendimento;
- Proteção contra intempéries.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, hidrocarbonetos, cargas minerais e aditivos

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,45 - 1,50	g/cm ³
VISCOSIDADE	100 - 105	KU

ADITIVO

Catalisador BlascorTop Fast

Composição	Isocianato e solventes
Indicação	Promova a diluição, secagem e durabilidade do Blascortop Fast

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, livre de poeira e oleosidade.

RELAÇÃO DE MISTURA

8 1	8 partes de BlascorTop Fast
	1 parte de Catalisador BlascorTop Fast
DILUIÇÃO	30 % de diluente

RENDIMENTO

Pintura Nova: 25 m² por demão
Repintura: 35 a 40 m²

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	20 minutos
Ao manuseio	1 h 30 min
Secagem Total	4 horas

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Componente A - 3,6 L
- Componente B - 450 ml
- Componente C - 900 ml



VIDA ÚTIL DA MISTURA - POT LIFE (25°C)

1 hora

APLICAÇÃO

1 a 2 demãos com intervalo de 10 minutos entre cada demão.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	19/07/2024	Data:	21/05/2025	Data:	06/06/2025