

## CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO

### Descrição

Revestimento acrílico à base de água que confere efeito concreto queimado, principalmente para ambientes modernos e sofisticados. Uso interno e externo.

### Características

Melhora o acabamento da pintura	Resistente a umidade
Efeito antifúngico	Lixamento opcional para um acabamento fino
Alto poder de enchimento	

### Composição

Emulsão de resina acrílica, água, cargas minerais, aditivos e biocidas não metálicos.

### Propriedade

### Valor

Densidade	1,40 – 1,50
pH	9,00 – 9,80

### Preparação da superfície

Aguarde a cura total do gesso, lixe, limpe a superfície e elimine o excesso de poeira, ou agentes (bolor, umidade, graxa, óleos) que possam afetar a aplicação e finalidade do produto, aplique o Fundo Preparador de Parede, aguarde a secagem de 4 horas. Corrigir imperfeições se necessário, com Masa Acrílica Blascor (exterior) ou Masa Corrida Blascor (interior).

### Aplicação

Quantidade de demãos	2 ou 3 demãos
----------------------	---------------

### Rendimento teórico

1,5 Kg - Até 19 m<sup>2</sup>.



**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

### Tempo de secagem



Ao toque	2 horas
Intervalo entre demãos	4 horas
Total	24 horas

A superfície pode ser lavada após 30 dias, tempo necessário para a cura do produto.



### Ferramentas de aplicação



Espátula



Desempenadeira de aço de canto arredondado

### Validade



2 anos após a fabricação do produto.

### Equipamento de proteção (EPI)



### Embalagens Disponíveis

1,5 Kg

### Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

[www.blascor.com.br](http://www.blascor.com.br)

<b>Elaborado por</b>	Miguel Caputo	<b>Revisado por</b>	Tainê Hansen	<b>Aprovado por</b>	Tainê Hansen
<b>Data</b>	08/03/2022	<b>Data</b>	18/07/2023	<b>Data</b>	18/07/2023