

ENDUTOP



Descrição

É um enchimento em pó cimentício pronto para misturar com água e usar. Formulado para obter um acabamento perfeito, substituindo o uso de calfino, gesso ou massa de interior. Indicado para paredes, rebocos, texturas, grafiatos e assentamentos.

Características

Uso interno e externo;	Fácil aplicação;
Não é tóxico;	Lixamento opcional;
Alta resistência à água e alcalinidade;	Excelente durabilidade e desempenho;

Composição

Cimentos especiais, cargas minerais, polímeros e aditivos.

Propriedade

Valor

pH	9,00 – 9,80
----	-------------

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, isenta de pó, graxa ou sujeira, sem partes soltas ou destacáveis. Em superfícies tratadas com hidrorrepelente ou silicone, deve-se fazer um preparo prévio para removê-las para não prejudicar a aderência. Lixar previamente a superfície para aplicar Endutop Blascor.

Aplicação

Quantidade de demãos	2 ou 3 demãos
----------------------	---------------

Vida Útil da Mistura

1 hora

Diluição

30 a 35% de água

Rendimento teórico

0,7 a 2 m²/L por demão.



Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

Tempo de secagem



Ao toque	2 horas
Intervalo entre demãos	2 horas
Total	72 horas

A superfície pode ser lavada após 30 dias, tempo necessário para a cura do produto.

Ferramentas de aplicação



Rolo de Textura



Espátula de aço

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	23/11/2021	Data:	28/02/2022	Data:	28/02/2022

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui, 2499 - Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr
(41) 3676-0631

www.blascor.com.br

