

PRIMER SUPER 5.1 HS



Descrição

Primer bicomponente de secagem rápida, utilizado para gerar carga e melhorar a aderência em superfícies metálicas, ferrosas, galvanizadas, previamente preparado com Wash Primer Blascor.

Características

Excelente desempenho; Excelente preenchimento;
Secagem rápida; Bom acabamento;
Fácil de lixar;

Composição

Resina acrílica, hidrocarbonetos, solventes, carga mineral e aditivos.

Preparação da Superfície

Lixe e limpe a superfície com a Solução Desengraxante Blascor. Superfícies metálicas em geral, substratos com tintas antigas devidamente preparadas com Wash Primer Blascor ou Vinil Preto Fosco Blascor.

Aditivo

Catalisador Primer Super 5.1

Composição	Isocianato alifático e solventes.
Indicação	Promove a secagem e durabilidade do Primer Super 5.1 HS Blascor
Validade	12 meses

Relação de Mistura



5 partes de Primer Super 5.1 HS Blascor
1 parte de Catalisador Primer Super 5.1 HS Blascor

Diluição

Thinner 10.000 Blascor 10 a 20%

Aplicação

2 a 3 demãos com intervalo de 5 a 8 minutos entre cada demão.

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol2

Rendimento Teórico

750 ml = 7 a 8 m²/L por demão.



Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

Tempo de secagem



Livre de poeira	10 min.
Para manuseio	2 horas
Total	4 horas
Temperatura Ambiente 25°C	4 horas
Temperatura Estufa 60°C	30 min.

Vida Útil (25°C)

1 hora

Ferramentas de Aplicação

Viscosidade de Aplicação

25°C Ford 4

18 a 30 segundos

Tipo de agulha / bico

HVLP: 1,7 a 1,88 mm



Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de Proteção (EPI)



Informações Adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Marjhorie Deon	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	16/02/2022	Data:	30/03/2022	Data:	30/03/2022