

## TEXTURA LISA

## Descrição

Revestimento acrílico, de superfície superfina, com acabamento liso. Indicado para superfícies de alvenaria, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento e repintura, em áreas externas e internas e decoração de ambientes internos de alvenaria, proporcionando um efeito texturizado.

## Características

Uso interno e externo; Baixo odor;  
Alto poder de preenchimento;  
Fácil aplicação;

## Composição

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e aditivos específicos.

## Propriedade

## Valor

pH

8,80 - 9,80

## Preparação da superfície

Aguarde a cura total do gesso, lixe, limpe a superfície e remova o excesso de poeira ou agentes (bolor, umidade, graxa, óleos) que possam afetar a aplicação e finalidade do produto, em seguida aplique Fundo de Preparação para Paredes Blascor, aguarde 4 horas para secagem e aplique a Textura Lisa Blascor.

## Diluição

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

## Aplicação

1 demão

## Rendimento teórico

Até 5 m<sup>2</sup>/L por demão.



**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

## Tempo de secagem



Ao toque	4 horas
Entre demãos	24 horas
Cura total	20 dias



## Ferramentas de aplicação



Espátula



Desempenadeira de aço



Rolo de efeito texturizado

## Sugestões

O design ou efeito da aplicação está sujeito ao cliente. Use Aguarrás Blascor para umedecer o rolo de efeito. Após 24 horas de aplicação da Textura Lisa Blascor, ela está pronta para receber pinturas.

## Validade



2 anos após a fabricação do produto.

## Equipamento de proteção (EPI)



## Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

[www.blascor.com.br](http://www.blascor.com.br)

Elaborado por :	Miguel Caputo	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	17/08/2021	Data:	28/02/2022	Data:	28/02/2022

MG Tintas LTDA  
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial  
Santa Terezinha de Itaipu - Pr  
(45) 3541-0250

MG Tintas LTDA  
Rod. do Caqui, 2499 - Barracão B e C, km01  
Campina Grande do Sul - Pr  
(41) 3676-0631

[www.blascor.com.br](http://www.blascor.com.br)

