

## PRIMER SUPER 5.1 HS

## DESCRIÇÃO

Primer bicomponente de secagem rápida, utilizado para gerar carga e melhorar a aderência em superfícies metálicas, ferrosas, galvanizadas, previamente preparado com Wash Primer Blascor.

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente desempenho;
- Secagem rápida;
- Fácil de lixar;
- Excelente preenchimento;
- Bom acabamento;
- Cor Cinza Claro.

## COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, hidrocarbonetos, solventes, carga mineral e aditivos.

## ADITIVO

| Catalisador Primer Super 5.1 HS Blascor |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Composição                              | Isocianato alifático e solventes.                               |
| Indicação                               | Promove a secagem e durabilidade do Primer Super 5.1 HS Blascor |
| Validade                                | 2 anos                                                          |

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Lixe e limpe a superfície com a Solução Desengraxante Blascor. Superfícies metálicas em geral, substratos com tintas antigas devidamente preparadas com Wash Primer Blascor ou Preto Fosco Vinílico Blascor.

## RELAÇÃO DE MISTURA

5 partes de Primer Super 5.1 HS Blascor

1 parte de Catalisador Super 5.1 HS Blascor

## DILUIÇÃO

Thinner 10.000 Blascor

5 a 10%

## RENDIMENTO



750 ml = 7 a 8 m² por litro.

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

## TEMPO DE SECAGEM



|                |            |
|----------------|------------|
| Ao toque       | 10 minutos |
| Entre demãos   | 5 minutos  |
| Para lixamento | 4 horas    |

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 750 ml
- 2,99 L



- 150 ml
- 600 ml

## RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

## VIDA ÚTIL (25°C)

1 hora

## APLICAÇÃO

2 a 3 demãos com intervalo de 5 a 10 minutos entre cada demão.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol²

Viscosidade de Aplicação: 25°C Ford 4

18 a 30 segundos

Tipo de agulha / bico: HVLP: 1,7 a 1,88 mm



## VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

|                |                   |               |             |               |                 |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| Elaborado por: | Maria Luiza Ramos | Revisado por: | Anne Santos | Aprovado por: | Cristian Acosta |
| Data:          | 12/07/2024        | Data:         | 29/04/2025  | Data:         | 29/04/2025      |