

ENDUTOP

DESCRIÇÃO

É um enchimento em pó cimentício pronto para misturar com água e usar. Formulado para obter um acabamento perfeito, substituindo o uso de calfino, gesso ou massa de interior e exterior. Nas cores branco e cinza.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Não é tóxico;
- Alta resistência à água e alcalinidade;
- Fácil aplicação;
- Lixamento opcional;
- Excelente durabilidade e desempenho;

COMPOSIÇÃO

Cimentos especiais, cargas minerais, polímeros e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, isenta de pó, graxa ou sujeira, sem partes soltas ou destacáveis. Em superfícies tratadas com hidrorrepelente ou silicone, deve-se fazer um preparo prévio para removê-las para não prejudicar a aderência. Lixar previamente a superfície para aplicar Endutop Blascor.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

TEMPO DE SECAGEM



| | |
|------------------------|-------------|
| Intervalo entre demãos | 3 a 4 horas |
| Secagem final | 24 horas |
| Aplicação de pintura | 7 dias |

RENDIMENTO TEÓRICO



Até 15 m² acabados

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

DILUIÇÃO

30 a 35 % de diluição com água potável.

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 10 kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de Textura



Desempeneadeira de aço de canto arredondado



Espátula

VIDA ÚTIL DA MISTURA - POT LIFE (25°C)

1 hora

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

| | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| Elaborado por: | Maria Luiza Ramos | Revisado por: | Anne Santos | Aprovado por: | Valdeir Dias |
| Data: | 06/08 | Data: | 21/05/2025 | Data: | 06/06/2025 |