

DESCRIÇÃO

É uma tinta à base de resina acrílica, para pisos de concreto novos e/ou repintados, devido ao seu grande poder de cobertura e durabilidade, apresenta uma película de alta resistência à abrasão que evita desgastes prematuros causados pelo trânsito de pessoas, automóveis e intempéries. Indicado para quadras de esportes, demarcação de garagens, pisos comerciais e residenciais, áreas de lazer, entre outros.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Bom rendimento;
- Pintura hidrorrepelente;
- Acabamento semi brilho;
- Não possui resistência químicas a solventes.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, solventes, pigmentos e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para a aplicação do Ultra Piso Blascor, recomenda-se esperar a cura total do concreto por 27 a 30 dias. O primeiro passo é efetuar a limpeza da superfície, retirando vestígios de gorduras, graxas, mofo e pó. Se houver falhas na estrutura da superfície, corrigir com o produto adequado. Superfícies que possuem brilho ou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas para receberem a aplicação.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

1º demão	15 a 20%	Thinner 020 Blascor
demais	10%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

RENDIMENTO ACABADO



Sobre Concreto Rústico: 3,6 L - esperado 26 m²/galão/demão;
18 L - esperado 160 m²/galão/demão.
Sobre Repintura: 3,6 L - esperado 35 a 40 m²/galão/demão;
18 L - esperado 200 m²/galão/demão.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	15 a 20 minutos
Intervalo entre demãos	30 minutos
Secagem final	12 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 18 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel para pequenos retoques



Pistola Airless

SUGESTÕES

Solvente pode ser aplicado em pisos e ladrilhos. Recomenda-se pintar com temperatura de 30 ° C ou menos, ou considerar as primeiras horas da manhã ou o final da tarde.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	03/07/2024	Data:	21/05/2025	Data:	02/06/2025