

DESCRIÇÃO

Esmalte poliuretano bi-componente impermeável, super resistente e feito para pintura de piscinas de concreto e fibra, tornando-as mais bonitas e duráveis.

CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida;
- Alta resistência química e física;
- Alta retenção de brilho;
- Resistência a intempéries;
- Resistência ao amarelamento.

COMPOSIÇÃO

Resina PU, solventes, pigmentos e aditivos.

ADITIVO

Catalisador PU Piscina Blascor	
Composição	Isocianato alifático e solventes.
Indicação	Promove a secagem e durabilidade do Esmalte PU Piscina Blascor
Validade	3 anos

RELAÇÃO DE MISTURA

3 : 1	3 partes de Esmalte PU Piscina Blascor	
	1 parte de Catalisador PU Piscina Blascor	
 DILUIÇÃO	até 20%	Diluyente PU Piscina Blascor

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Em piscinas de concreto recomenda-se esperar a cura total do concreto de 27 a 30 dias. Após a cura, o primeiro passo é efetuar a limpeza da superfície, retirando vestígios de gorduras, graxas, mofo e pó. Se houver falhas na estrutura da superfície, deve-se corrigir com o produto adequado. Superfícies que possuem brilho ou que tenham uma camada uniforme devem ser lixadas para receberem a aplicação. Para aplicação em piscinas de fibra, novas ou desgastadas, primeiramente, recomenda-se efetuar o lixamento da superfície, em seguida, realizar a limpeza, visando remover vestígios de gorduras, graxas, mofo e pó. Se houver falhas na superfície, efetuar o nivelamento com o produto adequado. Após a limpeza e nivelamento na superfície, é necessário aplicar o Wash Primer para melhor adesão do Kit PU Piscina.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos com intervalo de 10 minutos entre cada demão.

TEMPO DE SECAGEM



Entre Demãos	10 minutos
Ao toque	30 minutos
Total	72 horas
Tratar com Cloro	10 a 15 dias

OBSERVAÇÃO

Recomendamos encher a piscina com água somente após 72 horas de cura do produto, porém o tratamento com cloro deve ser realizado após 7 dias após o enchimento com água.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Tinta PU Piscina: 2,7 L
- Catalisador: 900 mL
- Diluyente: 720 mL



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol²

Viscosidade de Aplicação: 25°C Ford 4

18 a 30 segundos

Tipo de agulha / bico HVLP: 1,7 a 1,88 mm



RENDIMENTO

Rendimento esperado do kit é de 26 m²/galão/demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação absorção da superfície, rugosidade, cor e espessura da camada de tinta.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	11/07/2024	Data:	08/05/2025	Data:	05/06/2025