

TOPFLEX

Descrição

Sua fórmula avançada oferece máxima desempenho, cobertura e rendimento. Além de uma excelente hidropelência, a borracha líquida cobre rachaduras e reduz a sensação térmica do ambiente. Seu acabamento semi-acetinado facilita a limpeza, deixando-o mais resistente às intempéries sobre a ação da umidade e seus aditivos modernos combatem e previnem o aparecimento de mofo, fungos e algas, tornando-o um produto ideal para áreas urbanas e rurais.

Indicado para: paredes, reboco, concreto, fibrocimento, PVC, chapa de zinco, galvanizado, telhas de barro e silos.



Características

Altamente flexível	Impermeável e hidropelente
Previne e disfarça fisuras	Fácil limpeza
Reduz a temperatura	Fácil aplicação

Composição

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, pigmentos livres de metais pesados, cargas minerais, espessante, fungicidas e bactericidas.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	1,20 - 1,30	g/cm3
Viscosidade	-	KU
pH	8,80 - 9,50	

Preparação da superfície

Para a aplicação do TOPFLEX Blascor deve-se aguardar a cura total do reboco e então preparar a superfície adequadamente. Primeiramente deve-se fazer uma limpeza da superfície para remover gorduras, graxas, mofos e pó. Em caso de imperfeições na área de aplicação, é necessário corrigir com o produto adequado.

Diluição

1° demão	50%	Água potável
2° demão	10 a 20%	Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

Aplicação

Quantidade de demãos	4 ou 5 demãos
----------------------	---------------

Rendimento teórico

Embalagens (m² acabados)

18L	3,6L
90	18

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.



Tempo de secagem



Ao toque	30 min.
Intervalo entre demãos	1 hora
Total	72 horas

A secagem pode variar de acordo com fatores climáticos, como temperatura ou aplicações internas e externas.

Ferramentas de aplicação



Rolo de lã



Pistola



Pincel

Sugestões

Evite aplicar o produto em temperaturas elevadas acima de 35°C e em dias de chuva devido à umidade.

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Embalagens Disponíveis

18L	3,6L
Branco, cinza e base clara e média	Branco, cinza e base clara e média

Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por	Miguel Caputo	Revisado por	Marjhorie Deon	Aprovado por	Marjhorie Deon
Data	02/03/2023	Data	06/03/23	Data	06/03/23