

RESINA MULTIUSO BASE ÁGUA

Descrição

Produto ideal para proteção e impermeabilização de telhados, cerâmicas e tijolos pois possui acabamento de altíssimo brilho, excelente capacidade de impermeabilização e resistência ao mofo. Sua alta qualidade garante a retenção do brilho e da cor por muito mais tempo.

Características

Embelezamento de tetos; Evita entrada de água;
Evaporação fora das casas; Resistência à alcalinidade;
Útil em cerâmicas, paredes, fachadas de alvenaria;

Composição

Água, polímero acrílico modificado, aditivos específicos, glicol e conservantes isentos de metais pesados.

Propriedade	Valor	Unidade
Densidade	0,90 – 1,10	g/cm3
Viscosidade	45 – 50	KU
pH	7,00 – 7,50	

Preparação da superfície

Garantir que a área a ser aplicada esteja limpa, livre de gordura, cera, azeite, graxa, pó, umidade, mofo e limo. Em caso de mofo e limo, a limpeza deverá ser realizada com água sanitária em abundância. Aguardar secagem completa por, no mínimo, 3 dias. Uma vez que a superfície esteja preparada, aplicar a Resina Multiuso Base Água Blascor.

Diluição

	Rolo ou Pincel	
1º demão	Até 50%	Água potável
2º demão	Até 10%	
1º demão	Pistola	
	Até 50%	
2º demão	Pistola	
	Até 10%	

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

Aplicação

Quantidade de demãos	2 ou 3 demãos
----------------------	---------------

Observação: A quantidade de demãos necessárias varia de acordo com a necessidade da aplicação.



Rendimento teórico



3,6 L	18 L
Até 16 m² acabados	Até 83 m² acabados

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.

Tempo de secagem



Ao toque	20 minutos
Intervalo entre demãos	30 minutos
Total	24 horas

Ferramentas de aplicação



Rolo de lã



Pistola

Pressão

30 a 40 lb/pol²

Bocal

1,4 mm



Pincel

Sugestões

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

Validade



2 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por :	Tainê Hansen	Revisado por:	Tainê Hansen	Aprovado por:	Tainê Hansen
Data:	26/06/2023	Data:	17/07/2023	Data:	17/08/2023