

Descrição

Verniz poliuretano alifático, indicado para proteção de pisos de madeira, cimento, pedras.

Características

Uso interno e externo	Secagem rápida
Boa aderência	Proteção e acabamento
Altíssimo brilho	

Composição

Resina acrílica, solventes e aditivos.

Propriedade	Valor	Unidade
Viscosidade	70 - 75	KU
Densidade	1,00	g/cm³
Sólido em peso	52	%
Sólido em volume	53	%

Preparação da superfície

O Blasteko é um acabamento e dependendo de seu uso, pode variar a preparação da superfície.

Catalisador

Catalisador Blasteko Blascor

Composição	Isocianato alifático e solventes.
Indicação	Promove a secagem e durabilidade do Blasteko Blascor.
Validade	12 meses

Relação de Mistura

3	1	3 partes de Blasteko
A	B	1 parte de Catalisador Blasteko

Diluição

Thinner 040 ou 10.000 Blascor 10%

Aplicação

2 a 3 demãos

Pistola 1,4 mm com pressão entre 40 e 50 lb/pol² ou rolo de lã baixa

Pot life (vida útil da mistura)

1 hora a 25 °C

BLASTEKO



Rendimento teórico



O rendimento esperado é de 8 a 10 m²/L para uma camada de 35 microns por demão.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

Tempo de secagem



Catalisador	Tempo
Livre de poeira	1h30min
Manuseio	6 horas
Total	24 horas
Estufa 60°C	30 min

Vida Útil (25°C)

1 hora

Ferramentas de aplicação

Viscosidade de Aplicação

25°C Ford 4

Tipo de agulha / bico

HVLP: 1,4 mm



Rolo de lã baixa



Validade



3 anos após a fabricação do produto.

Equipamento de proteção (EPI)



Informações adicionais



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

www.blascor.com.br

Elaborado por:	Marjhorie Deon	Revisado por:	Marjhorie Deon	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	31/05/2024	Data:	31/05/2024	Data:	31/05/2024