

## PISO EPÓXI AUTONIVALENTE

## DESCRIÇÃO

Revestimento bicomponente de alto desempenho cujas principais características são: alta fluidez e nivelamento por gravidade. Depois de aplicada, sua espessa camada proporciona um acabamento vítreo com altíssima resistência à abrasão, tração, compressão e impacto. Devido a essas propriedades, pode ser aplicado em pisos de indústrias, hospitais, laboratórios e outros locais de alto tráfego.

## CARACTERÍSTICAS

- Alta resistência a umidade e produtos químicos;
- Alto desempenho mecânico;
- Resistência ao tráfego intenso;
- Uso interno;
- Aplicável em vários substratos;
- Aspecto vítreo da superfície;
- Fácil aplicação;

## COMPOSIÇÃO

Resina epóxi, solventes oxigenados, cargas minerais, pigmentos e aditivos

## ADITIVO

Catalisador Piso Autonivelante

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Composição | Resina poliamina e solventes aromáticos                       |
| Indicação  | Promove a secagem e durabilidade do Piso Epóxi Autonivelante. |
| Validade   | 24 meses                                                      |

| PROPRIEDADE       | VALOR       | UNIDADE |
|-------------------|-------------|---------|
| DENSIDADE         | 1,47 - 1,49 | g/cm³   |
| VISCOSIDADE       | 100 - 105   | KU      |
| CAMADA SECA       | 105 - 107   | mm      |
| SÓLIDO EM PESO    | 98          | %       |
| SÓLIDO POR VOLUME | 68 - 70     | %       |

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Você só deve aplicar em superfícies isoladas de umidade após a aplicação do Selante Epóxi Blascor e, em seguida, aplique o Piso Epóxi Autonivelante Blascor.

## DILUIÇÃO

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Diluição | Não requer          |
| Limpeza  | Thinner 040 Blascor |

## DILUIÇÃO COM CATALIZADOR

|                                                                                    |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3 1                                                                                | 3 partes de Piso Epóxi Autonivelante            |
|  | 1 parte de Catalizador Piso Epóxi Autonivelante |

## RENDIMENTO

1 m²/L com 3 a 5 milímetros de espessura

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

## TEMPO DE SECAGEM



|                |          |
|----------------|----------|
| Tráfego leve   | 24 horas |
| Tráfego pesado | 72 horas |
| Total          | 7 dias   |

## EMBALAGEM DISPONÍVEL

- Piso 2,7 L
- Catalisador 900 mL



## RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

## VIDA ÚTIL DA MISTURA - POT LIFE (25°C)

45 minutos

## APLICAÇÃO

1 demão


## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Sapatos Epóxi



Rolos de suporte



Rodo de nivelamento

## VALIDADE



2 anos após a fabricação do produto.

## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

|                  |                 |                  |             |                  |                 |
|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Elaborado por:   | Cristian Acosta | Revisado por:    | Anne Santos | Aprovado por:    | Cristian Acosta |
| Data: 15/01/2025 |                 | Data: 21/05/2025 |             | Data: 27/05/2025 |                 |