

BLASTEKO

DESCRIÇÃO

Verniz poliuretano alifático, indicado para proteção de pisos de madeira, cimento, pedras.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo
- Boa aderência
- Altíssimo brilho
- Secagem rápida
- Proteção e acabamento

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, solventes e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Use Primer PU Lixe a superfície com lixa 320, 360, 400 ou 600 e continue a limpeza com a Solução Desengraxante Blascor.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Viscosidade	70 - 75	KU
Densidade	1,00	g/cm³
Sólido em peso	52	%
Sólido em volume	53	%

RELAÇÃO DE MISTURA

3	1	3 partes de Blasteko
		1 parte de Catalisador Blasteko

ADITIVO

Catalisador Blasteko Blascor	
Composição	Isocianato alifático e solventes.
Indicação	Promove a secagem e durabilidade do Blasteko Blascor.
Validade	12 meses

CATÁLISE / DILUIÇÃO

10% com Thinner 040 ou 10.000 Blascor

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

Pistola 1,4 mm com pressão entre 40 e 50 lb/pol² ou rolo de lã baixa

Nota: Não permita ultrapassar o tempo de 20 minutos desde a aplicação da tinta base.

RENDIMENTO



O rendimento esperado é de 8 a 10 m²/L para uma camada de 35 microns por demão.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e cor do produto.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS



TEMPO DE SECAGEM



Livre de poeira	1h30min
Manuseio	6 horas
Total	24 horas
Estufa 60°C	30 min

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol²

Viscosidade de Aplicação: 25°C Ford 4

Tipo de agulha / bico HVLP: 1,4 mm



Rolo de lã baixa

VIDA ÚTIL (25°C)

1 hora a 25 °C

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Cristian Acosta	Revisado por:	Cristian Acosta	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	17/01/2025	Data:	17/01/2025	Data:	17/01/2025